



Technische gegevens

Volumieke massa (droog, 20°C)	± 1,25 g/cm ³
Volume vaste stof	± 55%

Gewicht

1,25 kg/l

Verpakking en inhoud

Metalen emmers van 20 l

Statische gegevens

Kleur	Donkergroen
Basis	Latex
Verwerkingstemperatuur	+ 2°C tot + 45°C
Temperatuur van de ondergrond	Minimum: + 2°C en 2°C boven het dauwpunt Maximum: + 45°C
Minimumdikte per laag	WFT: 100 tot 150 µm DFT: 55 tot 82 µm
Aantal lagen	In functie van de applicatietechniek
Droogtijd (50% RH, 20°C)	Droog bij aanraking: ± ½ à 1 u Volledig droog: ± 2 à 6 u
Wachttijd tussen 2 lagen	Volledige droging vorige laag
Wachttijd voor aanbrengen spuitmortel	Minimum: volledige droging Maximum: 2 maand
Theoretisch verbruik	8 m ² /l voor 125 µm WFT
Praktisch verbruik	In functie van de ondergrond en de applicatietechniek

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

CAFCO®PSK 101 is een synthetische latexprimer op waterbasis die fungeert als hechtlaag voor PROMASPRAY®-C450. CAFCO®PSK 101 wordt aangebracht als alternatief voor een keycoatsysteem, waarbij het product een soort "sealer" vormt van niet-alkali bestendige primers op stalen ondergronden.

Voordelen

Laat toe om PROMASPRAY®-C450 aan te brengen op niet-compatibele corrosiewerende primers.

Toepassingen

Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z₂), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z₁) en in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):

- Hechtlaag voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450 op stalen draagconstructies

Verwerking en afwerking

- CAFCO®PSK 101 wordt aangebracht met een airless spuittoestel of met een lamswollen roller. Op kleine oppervlaktes (max 1 m²) kan het worden aangebracht met een zachte nylonborstel.
- Gebruik een spuitmond van 0,43 mm à 0,54 mm met de bijhorende filters.
- Hanteer een spuithoek tussen 30° en 60°.

Raadpleeg onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450" voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.

Raadpleeg het classificatiedocument en onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450" voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vorst, hitte, rechtstreeks zonlicht en vocht.
- In de originele verpakking kan het materiaal tot 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.

Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.