



Statische gegevens

Reactietemperatuur	+ 150°C
--------------------	---------

Afmetingen

1800 x 2,5 x 50 mm

Verpakking en verpakkingseenheid

Kartonnen dozen - 1 rol per doos

Statische gegevens

Kleur	Antraciet
Basis	Intumescerend materiaal

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-W is een gebruiksklare expanderende afdichtingsstrook op rol met een reactietemperatuur van 150°C.

Voordelen

- Onbrandbaar
- Gebruiksklaar
- Goed isolerend vermogen
- Snel en eenvoudig te plaatsen, geen afval
- Bestand tegen vocht, UV, vorst en hitte

Toepassingen

PROMASTOP®-W herstelt de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in binnenklimaat (Z₂), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z₁), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (geen blootstelling aan regen, noch UV) (Y₂), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (geen blootstelling aan regen, wel UV) (Y₁) en alle blootstellingsklassen (X):

- Brandwerende afdichtingen van doorvoeringen van kunststofleidingen doorheen massieve wanden.

Verwerking en afwerking

- Bepaal het aantal aan te brengen lagen (zie verpakking of de laatste versie van het Promat Handboek Fire Stopping en Fire Sealing).
- Snij de PROMASTOP®-W strook af op de juiste lengte.
- Wikkel de strook rond de leiding met het werkzame materiaal aan de binnenzijde en de zijde van de stof naar buiten gekeerd.
- Bevestig de strook met kleefband en plaats ze in de opening. De strook mag max. 5 mm over de rand uitsteken.
- Ga op dezelfde manier te werk aan de andere zijde van de wand.
- De voeg tussen de leiding en het bouwelement kan als volgt worden afgedicht:
 1. Met PROMASEAL®-AG brandwerende acrylaatpasta. De PROMASTOP®-W strook mag in geen geval worden ingestreken met een isolerende laag of mortel.
 2. Met een rugvulling in rotswol (smeltpunt $\geq 1000^\circ\text{C}$, klasse A1 volgens EN 13501-1) en vervolgens afgedicht met PROMASEAL®-A brandwerende acrylaatkit.

Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
- Brandreactie: Euroklasse E volgens 13501-1
- CE-markering volgens ETA 14/0456
- DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.