

**Technische gegevens**

Volumieke massa (droog, 20°C)	± 1 g/cm <sup>3</sup>
Alkaliteit (pH waarde)	± 10

**Verpakking en inhoud**

Plastic bussen van 20 l

**Statische gegevens**

Basis	Latex
Verwerkingstemperatuur	+ 2°C tot + 45°C
Temperatuur van de ondergrond	Minimum : + 2°C en 2°C boven het dauwpunt Maximum : + 45°C
Aantal lagen	In functie van de applicatietechniek
Droogtijd	± 10 tot 36 u in functie van de ondergrond en relatieve luchtvochtigheid
Wachttijd tussen 2 lagen	Volledige droging vorige laag
Wachttijd voor aanbrengen spuitmortel	Volledige droging
Theoretisch verbruik	60 m <sup>2</sup> / 37 kg KEYCOAT
Praktisch verbruik	In functie van de ondergrond en de applicatietechniek

**Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.**

**Productomschrijving**

CAFCO® SBR Bonding Latex is een ééncomponent styreen butadiëen latex, die deel uitmaakt van het PROMASPRAY®-C450 brandbeschermingssysteem voor staalconstructies. Door vermenging van CAFCO® SBR Bonding Latex met Cafco® FENDOLITE MII en water ontstaat er een sterk, duurzaam, getextureerd hechtmiddel, Promat® KEYCOAT genaamd.

**Voordelen**

- Garandeert een uitstekende hechting van PROMASPRAY®-C450 in koude toestand en bij brand
- Eenvoudig te verwerken

**Toepassingen**

- Bestanddeel voor keycoats voor brandwerende spuitmortels.

**Verwerking en afwerking**

- Giet één volume mengwater en één volume CAFCO® SBR Bonding Latex in de menger. Het beste resultaat wordt verkregen door de helft van de hoeveelheid CAFCO® SBR Bonding Latex uit de bus te gieten en te vervangen door water zodat tijdens het mengproces steeds de juiste verhouding water/CAFCO® SBR Bonding Latex aan de Cafco FENDOLITE®-MII wordt toegevoegd.
- In de regel is er voor één zak Cafco FENDOLITE®-MII (20 kg) 17 liter van dit mengsel nodig voor het verkrijgen van de juiste consistentie.
- CAFCO® SBR Bonding Latex mag in geen geval puur aan het Cafco FENDOLITE®-MII poeder worden toegevoegd om klontvorming te voorkomen.
- Voeg de Cafco FENDOLITE®-MII geleidelijk toe onder voortdurend mengen tot er een zachte spuitbare massa ontstaat.
- Meng gedurende 3 minuten.
- Breng de KEYCOAT aan volgens de instructies voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450.
- Reinig de mengapparatuur onmiddellijk na gebruik door grondig te spoelen met schoon water, tenzij er nog een volgend mengsel moet worden bereid.

Raadpleeg onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450" voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

**Certificaten & goedkeuringen**

- Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.

Raadpleeg het classificatiedocument en onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450" voor de uitvoeringsmodaliteiten.

**Transport en opslag**

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
- In de originele verpakking kan het materiaal tot 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.

**Veiligheid in gebruik**

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.